

KTS-T

Transparente c/ Espiral de Aço Mola

Serviço Médio

Indicada para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações industriais. Seu reforço espiralado de aço mola proporciona muita flexibilidade. Temperatura de Trabalho: -10°C ~ +60°C (PVC).



	DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
	pol.	mm	mm	25°C		25°C		25°C	Trabalho - Mínimo 25°C	m
				kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mm Hg		
*	1/2"	13,0	18,0	5,0	73	25,0	355	698	50	25/50
*	5/8"	16,0	23,0	5,0	73	25,0	355	698	70	25/50
	3/4"	19,0	27,0	5,0	73	25,0	355	698	80	25/50
*	7/8"	22,0	29,5	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50
	1"	25,0	33,0	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50
	1 1/4"	33,0	41,0	4,0	58	20,0	285	625	140	25/50
	1 1/2"	38,0	47,0	4,0	58	20,0	285	625	170	25/50

* Fornecimento sob consulta

Transparente con Espiral en Acero

Servicio Moderado.

Para servicios moderados de succión y descarga, en diversos sectores. El refuerzo de espiral de acero tipo resorte proporciona flexibilidad. Temperatura del Trabajo: -10°C ~ +60°C (PVC).



	DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
	pul.	mm	mm	25°C		25°C		25°C	Trabajo - Mínimo 25°C	m
				kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mm Hg		
	1/2"	13,0	18,0	5,0	73	25,0	355	698	50	25/50
	5/8"	16,0	23,0	5,0	73	25,0	355	698	70	25/50
	3/4"	19,0	27,0	5,0	73	25,0	355	698	80	25/50
	7/8"	22,0	29,5	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50
	1"	25,0	33,0	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50
	1 1/4"	33,0	41,0	4,0	58	20,0	285	625	140	25/50
	1 1/2"	38,0	47,0	4,0	58	20,0	285	625	170	25/50

Transparent with Steel Wire Spiral

Medium Jobs.

Recommended for medium jobs of suction and discharge in the most diverse industrial applications. Its reinforcement with spiral steel wire provides flexibility. Work temperature: -10°C ~ +60°C (PVC).



	NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
	inches	mm	mm	25°C		25°C		25°C	Working - Minimum 25°C	m
				kgf/cm ²	psi	kgf/cm ²	psi	mm Hg		
	1/2"	13,0	18,0	5,0	73	25,0	355	698	50	25/50
	5/8"	16,0	23,0	5,0	73	25,0	355	698	70	25/50
	3/4"	19,0	27,0	5,0	73	25,0	355	698	80	25/50
	7/8"	22,0	29,5	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50
	1"	25,0	33,0	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50
	1 1/4"	33,0	41,0	4,0	58	20,0	285	625	140	25/50
	1 1/2"	38,0	47,0	4,0	58	20,0	285	625	170	25/50